



A55555

תעודת בדיקה מספר 7113208776

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ורד רפאל טכנולוגיות בע"מ
מענו : אצל 33 גן שורק
תאריך ההזמנה : 2021/04/26

תאור המוצר

חומרי בניה :
הדגם הנבדק : SAND STONE תאורו: אריח כגוון בז'
ארץ יצור : סין
שם היצרן: לא רשום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך 2021/04/26 הנוטל: המזמין

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגיבות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה
כת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם
להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הכאים של מסמך זה.

1707-10-4 ?

2021/05/23

תאריך הדפסת מקורי

שם החותם: וארום דודו

תפקידו: ראש מדור

תאריך: 2021/05/23

שם החותם: גנקין מיכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2021/05/23

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, ענף בטיחות אש, טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233 www.sii.org.il



תעודת בדיקה מספר 7113208776

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

דף 2 מתוך 3

מידות הדוגמה: 60 X 29 ס"מ ועובי כולל של כ- 3 מ"מ (ציפוי בלבד).

מסה ליחידת שטח: כ- 4605 גר' / מ"ר (ציפוי בלבד).

מסה ליחידת נפח: כ- 1588 ק"ג / מ"ק (ציפוי בלבד).

דוגמת ציפוי בגוון בז' על תשתית לוח פרומוטק המכונה ע"י המזמין:
אליח PLIERTUILE דגם PLIERTUILE - SAND STONE תוצרת סין, מודבק
בדבק צימנטי בעובי ממוצע של 1 מ"מ.

תעודת בדיקה מספר 7113208776

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בחוק	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה					תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש								
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755								
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 1% דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.1	התפשטות אש מירבית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.2	סיווג המוצר						V		
2.4	צפיפות העשן								
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	0.0	1.0	0.0	0.0	0.2		
2.4.4	סיווג המוצר						4		
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף								
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או החכתה.	
2.5.3	סיווג המוצר						3		



תעודת בדיקה מספר 7113208776

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ורד רפאל טכנולוגיות בע"מ
מענו : אצל 33 גן שורק
תאריך ההזמנה : 2021/04/26

תאור המוצר

חומרי בניה :
הדגם הנבדק : SAND STONE תאורו: אריח בגוון כז'
ארץ יצור : סין
שם היצרן: לא רשום
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך 2021/04/26 הנוטל: המזמין.

מהות הבדיקה

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: שיטות בדיקה, מדצמבר 2010, גליון תיקון מספר 1 מנובמבר 2011

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים
י אין להשתמש בו אלא כמלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:
דרגת התלקחות - V (חמש)
דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)
דרגת עיוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)
- הערות -
כינוי הדגם ושם היצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.
פרוט מצוי בדפים הכאים של מסמך זה.

2021/05/23

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: וארום דודו

תפקידו: ראש מדור

תאריך: 2021/05/23

שם החותם: גנקין מיכאל

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 2021/05/23

רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701, ענף בטיחות אש, טל' 03-6465190, פקס' 03-6465233 www.sii.org.il



תעודת בדיקה מספר 7113208776

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

מידות הדוגמה: 60 X 29 ס"מ ועובי כולל של כ- 3 מ"מ (ציפוי בלבד).

מסה ליחידת שטח: כ- 4605 גר'/מ"ר (ציפוי בלבד).

מסה ליחידת נפח: כ- 1588 ק"ג/מ"ק (ציפוי בלבד).

דוגמת ציפוי בגוון בז' על תשתית לוח פרומוטק המכונה ע"ל המזמין:
אריח PLIERTUILE דגם SAND STONE - PLIERTUILE תוצרת סין, מודבק
כדבק צימנטי בעובי ממוצע של 1 מ"מ.

תעודת בדיקה מספר 7113208776

כהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 3 מתוך 3

מספר סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	יחידת המידה	ממצאי הבדיקה					תוצאה למדגם	ליקויים/ הערות
2.3.2	התפשטות האש								
2.3.2	החומר מסווג עפ"י טבלה 1 של ת"י 755								
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 15 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.1	התפשטות אש מירכית תוך 10 דקות	מ"מ	0.0	0.0	0.0				
2.3.2.2	סיווג המוצר						V		
2.4	צפיפות העשן								
2.4.4	בליעת אור מקסי	אחוז	0.0	1.0	0.0	0.0	0.2		
2.4.4	סיווג המוצר						4		
2.5	עיוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף								
2.5.3	התנהגות הדוגמה בעת הניסוי	ללא יחידה					ראה הערה	עיוות הדוגמה, התרככותה או התכתה.	
2.5.3	סיווג המוצר						3		